



WF EXPERT

Укрывная акриловая краска для деревянных поверхностей

Предназначена для высококачественной профессиональной окраски деревянных поверхностей. Оптимально подходит для высокоскоростных производственных линий и для сушки при повышенных и комнатных температурах.

Высокая укрывистость, повышенная защита от УФ-излучения и других климатических факторов. Ускоренное высыхание обеспечивает возможность быстрого штабелирования. После высыхания пленка краски обладает повышенной прочностью к механическому воздействию, стойкостью к мокрому истиранию и перепадам температур. Покрытие краски не шелушится, не растрескивается и не отслаивается. Стойкость к выцветанию до 15 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Область применения	Деревянные фасады внутри и снаружи помещений
Рекомендованные поверхности	Строганная древесина, тонкопиленная древесина, предварительно загрунтованная доска.
Содержание нелетучих веществ	Прим. 45 объемных %
Теоретический расход	125-150 г/м.кв.
Практический расход	зависит от метода и условий при нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности.
Цвет	Колеруется по каталогам RAL и NCS
Степень блеска	Полуматовая
Разбавитель	Вода
Плотность	База А - 1,2 г/мл База С - 1,1 г/мл
Хранение	в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C и не выше +30°C. Беречь от холода и прямых солнечных лучей.

Объём тары

Базы А и С: 4,5 л, 18 л.

Вязкость по ВЗ 246, при Т 20 С

База А - 50 сек
 База С - 65 сек
 Итоговая вязкость колерованной краски будет зависеть от выбранного цвета, а именно от количества и типа добавляемой колеровочной пасты.

Класс покрытия по стойкости к мокрому истиранию EN 13300

1

Укрывистость при толщине мокрого слоя 300 мкм, %

99,5

Летучие органические соединения (ЛОС)

EU VOC допустимое значение (кат. A/d): 130 г/л. VOC изделия: макс. 130 г/л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМИНЕНИЮ**Подготовка поверхности**

Поверхность древесины должна быть чистой и иметь влажность не более 16%. Необходимо провести шлифование зерном абразива P80-120. Удалите образовавшуюся пыль.

Нанесение

Тщательно перемешайте содержимое банки. Наносите продукт указанным способом, соблюдая рекомендованный расход. Наносите следующий слой на сухую поверхность, но не ранее чем через 2-4 часа. Рекомендуется сделать промежуточную шлифовку зерном абразива P150-180.

Грунтование

Для профилактики поражения древесины синевой, плесенью и грибами, рекомендуется предварительная обработка грунтом WP EXPERT.

Нанесение

Для того, чтобы избежать различия в цвете, следует смешать достаточное количество краски в одну емкость. Материал тщательно перемешать перед нанесением. Материал наносить в 2 слоя.

Условия нанесения

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Содержание влаги в древесине не должно превышать 20 %. Во время нанесения и высыхания материала температура воздуха, поверхности и материала должна быть выше +5 °С, относительная влажность воздуха ниже 80 %. Избегать нанесения под прямыми солнечными лучами.

Способ нанесения	Кисть, краскопульт, высокоскоростные окрасочные линии.
Время высыхания +23 °C / 50 % RH	На отлип 30 мин. нанесение следующего слоя 2 - 4 ч. При пониженной температуре и/или высокой влажности процесс высыхания замедляется.
Очистка инструмента	Инструмент помыть тёплой водой с мылом.
Безопасность работ	Краска имеет специфический запах, при попадании краски в глаза промыть проточной водой, обратиться к врачу. Беречь от детей!

Приведённые данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Данные имеют непостоянный характер, поэтому мы не можем принять ответственность за результаты, полученные в определённых рабочих условиях. Покупатель или потребитель не освобождается от обязанности проверять пригодность продукции к конкретным условиям и методам нанесения. Наша ответственность ограничивается ущербом, непосредственно связанным с дефектами продукции ProfiPaints. Это предполагает, что потребитель краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и информацией по вопросам безопасности труда. Актуальные версии технических спецификаций и паспортов безопасности доступны на веб-сайте www.profipaints.pro.